

## DESCRIPCION

Pintura emulsionada de acabado semimate, buen poder cubriente, alto rendimiento, acabado muy terso, lavable y fácil de aplicar. Su película protectora ofrece una buena lavabilidad, ideal para acabados luminosos y de gran belleza en ambientes interiores. Disponible en preempacados según carta de colores.

## USOS

- Como primeras manos o acabado final en la decoración y protección de paredes.
- Uso en ambientes interiores y exteriores.

## ESPECIFICACIONES

Acabado	Semimate
Peso neto por galón	4.12 a 4.52 kilos/gal
Número de manos recomendado	1 a 2 manos
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola convencional o airless
Reducción	Agua
Rendimientos prácticos aproximados	
Sobre Pasta Profesional Pintuco	25 a 45 m <sup>2</sup> / galón a 1 mano
Sobre repintado con color diferente	25 a 35 m <sup>2</sup> / galón a 1 mano
Sobre repintado con color similar	35 a 45 m <sup>2</sup> / galón a 1 mano
Tiempo de secamiento a 25°C y humedad del 60%	
Para segundas manos	2 horas
Para lavar con agua y jabón	20 a 30 días

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, sucio y grasa.
- Antes de pintar, se deben reparar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Asegúrese que la superficie a pintar este libre de grasa, aceite, polvo, humedad, partículas extrañas y pintura suelta en forma de cascara o polvo.
- En superficies muy alcalinas, se aplica una (1) a dos (2) manos de “Sellomax” Sellador antialcalino Ref. 10.272V y se deja secar.
- Manchas de hongos y/o mohos, se eliminan lavando la superficie con solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua restregándola con un cepillo de cerdas duras, se deja

actuar 10 minutos aproximadamente, se lava luego con abundante agua y se deja secar completamente. Debe usarse la solución de inmediato ya que puede perder su efectividad.

- Las superficies con pintura brillante en buen estado se liján suavemente para suprimir el brillo; las mate (sin brillo) se limpian y secan bien.

### APLICACIÓN

- Se mezcla bien el Imperial Satinado con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.
- Reducción normalmente ninguna, en caso necesario 1/16 de agua por galón.
- La aplicación se hace con brocha, rodillo o pistola.
- Los equipos de aplicación se lavan con agua.

### SEGURIDAD

- Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en un lugar con buena ventilación. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, limpiar con una estopa y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- En caso de contacto del envase con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco. Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión.
- En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados, lavar luego con abundante agua. Los envases vacíos deben ser reciclados.

### PRESENTACIÓN

Envases de un galón.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico al Servicio Técnico – (0241) 513.00.06 VALENCIA / VENEZUELA.

e-mail: <http://www.pintuco.com.ve>

## GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en septiembre de 2004, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. T-04-044-18