

REFERENCIA Y COLOR

GXX (según carta de colores)

DESCRIPCION

Pintura Emulsionada (Caucho), a base de Acrílico modificado, para uso interior y exterior. Para aplicar en concreto, frisos de ladrillos, asbesto y bloques de cemento. Capacidad de retención del color, de fácil aplicación que proporciona un acabado y aspecto uniforme.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie a pintar este libre de grasa, aceite, polvo, humedad, partículas extrañas y pintura suelta en forma de cascara o polvo. En caso de superficies nuevas, muy porosas o agrietadas, utilice Pasta Profesional Pintuco y si la superficies demasiado alcalina se le recomienda utilizar Sellomax (Sellador Antialcalino).

APLICACION

Método de Aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola
Adelgazador	No se Recomienda. Si es Necesario use agua (5 % por volumen)
Atomización Convencional	
Pistola	De Vilbiss MBC o JGA
Pico de Fluido	E
Boquilla de Aire	765
Presión de Atomización	2.80 – 3.5 Kg/cm ² (40-50 psi)
Presión en el Envase de Aplicación	1.05 – 1.4 Kg/cm ² (15-20 psi)
Atomización sin Aire	
Pico	No se Recomienda
Limpieza de Equipos e Implementos	Use Agua y Detergente

SEGURIDAD

Utilice los equipos de protección personal (guantes, lentes de seguridad y mascarilla para vapores orgánicos).

Provea adecuada ventilación, no fume en las áreas de aplicación y mantenga la pintura alejada de chispas y llamas.

Al contacto con la piel, lavar con agua y jabón, si llega a los ojos, lave con abundante agua

PINTURAS Y COLORES DE VENEZUELA, C.A.

RIF: J-30004815-2

Centro Comercial e Industrial L.D. Center, a.v. Norte-Sur 5, cruce con este-oeste Zona Industrial Norte VALENCIA / VENEZUELA.

Servicio Técnico – (0241) 513.00.06 e-mail: lucibeth.desousa@pyc.com.ve

fresca y obtenga atención médica. Si hay inhalación de vapores, traslade la persona a un sitio ventilado. En caso de indigestión, busque atención medica inmediata.

RENDIMIENTO TEORICO CALCULADO

Es el rendimiento en mts² galón expresado sin estimar el porcentaje de pérdida de aplicación.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico al Servicio Técnico – (0241) 513.00.06 VALENCIA / VENEZUELA.

e-mail: <http://www.pintuco.com.ve>

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en abril de 2000, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. Sugerimos hacer pruebas previas a la aplicación.