

## DESCRIPCIÓN

Pintura emulsionada calidad premium, de excelente acabado satinado, alta lavabilidad sin desgaste, resistencia a la intemperie, rechaza el sucio, de fácil aplicación, rápido secamiento. Disponible en una gran variedad de colores.

## USOS

- Para decorar y proteger paredes y techos.
- Especial para áreas expuestas al uso como cocinas, alcobas de niños, pasillos y baños.
- Uso en ambientes interiores y exteriores.

## ESPECIFICACIONES

Acabado	Semimate
Peso neto por galón	4.46 – 4.86 Kg/gl
Rendimientos prácticos aproximados Sobre superficie nueva con pasta Pintuco 17060V Sobre repintado con color diferente Sobre repintado con color similar	25 a 30 m <sup>2</sup> / galón a 3 manos 30 a 40 m <sup>2</sup> / galón a 3 manos 40 a 50 m <sup>2</sup> / galón a 3 manos
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola airless o convencional
Para reducción y el lavado de equipos	Agua potable
Tiempo de secamiento a 25°C y humedad del 60%	
Para segundas manos	2 horas
Para limpieza con agua y jabón suave	20 a 30 días

## PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, sucio, grasa y humedad.
- Antes de pintar se reparan las grietas y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Las pinturas deterioradas, cales y humedades, se deben eliminar completamente.
- En superficies muy alcalinas (pH superior a 10), se aplica de una (1) a dos (2) manos de “Sellomax” sellador antialcalino Ref.10270V y se deja secar.
- Manchas de hongos y/o mohos, se eliminan lavando la superficie con solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua restregándola con un cepillo de cerdas duras, deje actuar 10 minutos aproximadamente, lave luego con abundante agua y deje secar completamente. Debe usarse la solución de inmediato ya que puede perder su efectividad.

- Las superficies con pinturas en buenas condiciones: si son brillantes, se liján suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo. Si son mate, se limpian y secan bien.

## APLICACION

- Mezcle bien el Viniltex Satinado con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.
- Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va a aplicar.
- Lávese los equipos de aplicación con agua.
- Se recomienda dar dos (2) manos de pintura dependiendo del color porosidad y tipo de superficie.

## DILUCION

EQUIPOS APLICACIÓN	DE	CANTIDAD DE	
		Viniltex Satinado	Agua
Brocha o rodillo		1 galón	15%
Pistola convencional		1 galón	1/4 galón (25%)
Pistola airless		1 galón	10%

## SEGURIDAD

- Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en un lugar con buena ventilación. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, limpiar con una esponja y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión.
- En caso de contacto del envase con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco.
- En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados, lavar luego con abundante agua.

## PRESENTACION

Galón .

## INFORMACION Y ASESORIA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico al Servicio Técnico – (0241) 513.00.06 VALENCIA / VENEZUELA.

e-mail: [lucibeth.desousa@pyc.com.ve](mailto:lucibeth.desousa@pyc.com.ve), <http://www.pintuco.com.ve>

## GARANTIA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en abril 2009, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento